

Pieri® Decobio C-23

Hợp chất tháo khuôn bê-tông gốc thực vật

Mô tả sản phẩm

Pieri® Decobio C-23 hòa tan trong nước, cho ra một dung dịch nhũ tương giúp tháo khuôn bê-tông dễ dàng và không bị rỗ mặt cho cả bê-tông đổ tại công trường hay bê-tông đúc sẵn.

Sản phẩm này an toàn tuyệt đối vì có tính năng tự phân hủy sinh học, thân thiện với người dùng và môi trường, với qui trình đóng gói và pha chế độc đáo giúp giảm thiểu hao phí và không cần thùng chứa hoặc chi phí gửi trả thùng.

Cách pha chế

Dung dịch cô đặc được đóng gói trong bao nhựa 1 lít. Cắt một góc bao và đổ vào một bình xịt có dung tích 5 lít (hoặc lớn hơn). Pha thêm 4 lít nước sạch và lắc đều để tạo ra 5 lít dung dịch nhũ tương sẵn sàng đem ra sử dụng.

Ngay sau khi được phun, dung dịch nhũ tương Pieri® Decobio C-23 sẽ tạo thành một lớp màng dầu thật mỏng trên bề mặt khuôn kim loại, nhựa hoặc ván khuôn (cốp pha). Sau khi khô thì lớp màng này sẽ không bị tác động của nước mưa và có tính năng chống dính tuyệt hảo giúp tháo khuôn dễ dàng và loại trừ hiện tượng rỗ bề mặt, đặc biệt là các lỗ bọt khí và tránh hiện tượng xin màu.

Ứng dụng

Tại công trường:

Đặc biệt sử dụng được với hầu hết các loại cốp pha tại công trường và sản phẩm này đáp ứng mọi yêu cầu về bảo vệ môi trường cũng như an toàn lao động, ngay cả khi sử dụng bằng bình phun. Tính năng này có được là nhờ sản phẩm **hoàn toàn không chứa dung môi, các loại dầu thô** và các chất độc hại khác.

Tại xí nghiệp bê-tông đúc sẵn:

Nên dùng vì an toàn, vệ sinh và dễ phun xịt, đặc biệt trong không gian chật hẹp.

Đặc biệt hữu ích đối với bê-tông sau đó cần khắc axit hoặc phun cát, vì thậm chí nếu như «bị phun quá lố» bề mặt của bê-tông vẫn lành lặn, tức là không bị dính bụi hay hư hại đôi khi vì lý do không sử dụng tác chất chống dính.

Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm chỉ thuần túy bao gồm dầu thực vật và phụ gia thiên nhiên. Hỗn hợp nhũ tương sẽ đặc lại trong vòng 2 giờ, do đó phải luôn lắc bình phun thật kỹ trước khi phun. Trong điều kiện thời tiết quá lạnh và không thể hòa tan sản phẩm trong nước, thì quét một lớp thật mỏng dung dịch Pieri® Decobio C-23 nguyên chất (khoảng 30 m²/lít) trực tiếp lên khuôn cốp pha bằng giẻ hoặc mút.

Phải luôn giữ dung dịch đã hòa tan tránh xa sương giá. Bảo quản bình phun nơi ẩm áp. Lưu ý: dung dịch cô đặc chỉ đông lại ở nhiệt độ -10°C.

Ưu điểm

- Không tốn chỗ lưu kho
- Ít hao phí và dễ sử dụng
- Không hao hụt do ‘bị đọng lại dưới đáy thùng’
- Không cần phải chứa trong thùng và gửi trả thùng.

Thận trọng

Nên tiến hành thử nghiệm trước tại công trường trong điều kiện đổ bê-tông đặc biệt hoặc khó khăn.

Đặc tính kỹ thuật

- Dung dịch cô đặc, màu: hồ phách
- Tỷ trọng: 0,91 ± 0.01
- Độ dính: 48-50 centipoise (ISO 2431)
- **Thành phần: thuần túy hợp chất thiên nhiên.**
- Không chứa dẫn xuất dầu mỏ, chất độc hại, dầu thô, dầu hỏa, sáp hoặc cặn
- Nhiệt độ bốc cháy: >160°C
- Nhiệt độ sôi: >250°C
- Nhiệt độ đông: -10°C (khi chưa hòa tan trong nước)
- Áp suất hơi: < 0.1 millibar
- Mức tiêu thụ phồng chùng: 30 m²/lít (dung dịch nhũ tương) hoặc 150 m²/lít (cô đặc)
- Độ phân hủy sinh học: 98 % trong vòng 21 ngày (phép thử STURM theo hướng dẫn của 92/69/CEE).
- Nên sử dụng với đầu phun Pieri®: loại X 10 hoặc loại thường (đầu thổi)

Thời gian bảo quản

2 năm nếu chưa khai bao bì.

Hình thức đóng gói

Gói 1 lít trong bao nhựa pôly-êtylen

Can 5 lít, 25 lít

Phuy 220 lít

Biện pháp an toàn

Không qui định bắt buộc. Muốn biết thêm thông tin, tham khảo Bảng Dữ Liệu An Toàn.

Vận chuyển

Không qui định bắt buộc.

14.03.2008

Nhà Phân Phối Được Ủy Quyền



Công ty TNHH XNK Tổng hợp Vi Khanh
281/39/4 Lê Văn Sỹ, P.1, Quận Tân Bình TP. HCM
Phone: (08) 3991 4713 – 3991 2025 Fax: (08) 3991 4791
Email : info@vikhanh.com.vn
Website : www.vikhanh.com.vn

www.graceconstruction.com

Grace Produits de Construction S.A.S. – ZA Les Foulletons – 39140 Larnaud – France - Tél. : +33 3 84 48 48 60 – Fax : +33 3 84 48 48 61

Việt Nam: Thành Phố Hồ Chí Minh (84-8) 7106 168

Úc: Adelaide (61-8) 8261 8622, Brisbane (61-7) 3277 7244, Melbourne (61-3) 9359 2121, Perth (61-8) 9353 3433,

Sydney (61-2) 9743 8811 Trung Hoa Lục Địa: Bắc Kinh (86-10) 6786 3488, Quảng Châu (86-20) 3833 0775,

Thượng Hải (86-21) 5467 4678 Hồng Kông (852) 2675 7898 Indonesia (62-21) 893 4260 Nhật Bản (81-3) 5405 2991

Hàn Quốc (82-32) 820 0800 Malaysia (60-3) 9074 6133 New Zealand: Auckland (64-9) 448 1146,

Christchurch (64-3) 335 0451, Wellington (64-4) 238 2048 Philippine (63-49) 549 7373 Singapore (65) 6265 3033

Đài Loan (886-3) 461 5462 Thái Lan (66-2) 709 4470

Grace là thương hiệu đã đăng ký của W. R. Grace & Co.-Conn.

Thông tin đưa ra dựa trên các dữ liệu và kiến thức được coi là chính xác và được đưa ra để người sử dụng sản phẩm xem xét, kiểm tra và thẩm tra. Do điều kiện sử dụng vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo các kết quả đều có thể đạt được. Vui lòng đọc tất cả các báo cáo, các đề nghị hoặc gợi ý cùng với các điều kiện bán hàng, bao gồm các giới hạn bảo hành và biện pháp bồi thường mà chúng tôi sử dụng cho tất cả các sản phẩm chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không đề xuất bất cứ báo cáo, đề nghị hoặc gợi ý bất kỳ cách sử dụng nào vi phạm hoặc xâm phạm các trách nhiệm quy định bởi pháp luật hoặc quyền lợi thuộc bên thứ ba.

Các sản phẩm này được đăng ký phát minh sáng chế hoặc đang chờ đăng ký phát minh sáng chế. Bản quyền 2008.

Grace Produits de Construction 11.2008

GRACE